

# KAKELFOG

## Beskrivning av produkt

Cementbaserad fogmassa med god vidhäftningsförmåga för fogning av keramiska material samt natursten på alla fasta underlag.

## Användningsområden

För fogning av keramiska material samt natursten på väggar i torra och våta utrymmen inomhus med en fogbredd av ca 1-5 mm. Ej avsedd för simbassänger. Vid användning till andra material kontakta Bostik AB.

## Arbetsbeskrivning

Förbehandling Avlägsna fästmassa som har trängt upp till mer än halva fogdjupet. Se till att inget löst material finns på plattorna och i fogarna.

Blandning Till 2 kg pulver tillsätts cirka 0,6 liter vatten.

Till 5 kg pulver tillsätts ca 1,5 liter vatten.

Till 15 kg pulver tillsätts ca 4,5 liter vatten.

Blandningen utförs med vispörsedd bormaskin till en klumpfri och trögflytande massa.

Vänta 2-3 minuter och rör om igen.

Använd vatten +5 till +20°C. Använd ej varmvatten, vilket kan medföra snabb uttorkning. Blandad massa bör förbrukas inom ca 2 timmar.

## Applicering

Oglaserade material fuktas med en svamp före applicering.

Fördela fogmassa med gummispackel diagonalt över plattorna. Undvik att foga i vinklar, hörn och vid rörgenomgångar samt

mot andra material.

Drag av överskottet.

Efter ca 10-20 minuter, eller när fogarna inte klibbar vid beröring, rengöres ytan med ett fuktat skurblock eller svamp.

OBS! Var försiktig vid tvättning av de mörka fogarna. Vid den första tvättningen ska resterna av fogmassan avlägsnas från plattorna, målet är inte att få plattorna helt rena. Vid överdriven tvättning lakas pigmentet ur och fogen blir ljus eller flammig.

Efter 1-2 timmar när fogen börjat härda kan plattorna rengöras med en andra tvättning. Efter ytterligare ett par timmar kan plattorna torkas av med en torr trasa.

Fogarna bör hållas fuktiga i 3 dygn för bästa resultat.

Använd alltid Bostik Silikon Våtrum eller Bygg & Sanitet för mjukfogning i våtutrymmen.

## OBSERVERA!

Följ alltid Bostiks anvisningar, förpackningstexter och produktdatablad innan användning av fogmassan. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad har följts, se [www.bostik.se](http://www.bostik.se). På grund av variationer i underlag och faktorer i omgivningen kan Bostik inte lämna någon garanti mot eventuella kulörskiftningar. Med cementbaserade fogmassor så är flammighet och utfällningar inte att anse som produktfel, utan beror på lokala omständigheter, som temperatur, RF, skillnader i underlag och de keramiska plattornas sugande förmåga, överdosering av blandningsvatten och/eller tvättvatten eller påverkan av vatten stående i fogen för tidigt. För bästa resultat använd så lite vatten som

möjligt vid tvättning. Fogen ska inte utsättas för stående fritt vatten under de tre första dyggen. Efter 7 dagar kan man använda normala rengöringsmedel. Fogmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten.

Fukta oglaserade plattor med vatten före fogning (lämna inte fritt vatten i fogarna). Keramikplattor med matt eller porös yta kan lätt missfärgas eftersom de suger åt sig färgpigment från fogbruket. Vid fogning med fogmassa i mörka kulörer måste avtvättningen vara extra noggrann för att undvika missfärgningar av fog och platta. För keramiska plattor där denna effekt befaras, måste en provfogning utföras innan fogningen utförs. På polerad granitkeramik kan färgpigment fastna i mikroporer i plattans yta. Undvik fogning med fogmassa med en kulör som står i kraftig kontrast till plattans kulör (vid osäkerhet bör en provfogning utföras). Vid en eventuell syratvätt ska fogarna alltid vattnas före. Undersök först om plattorna tål en syratvättning. Blanda inte förpackningsstorlekar samt förpackningar från olika produktionstillfällen på samma yta. Produkten kan innehålla spår av sand.

## Miljö och hälsa

Produkten innehåller cement och är irriterande.

För ytterligare information, se varuinformationsblad.

## Teknisk data

Bindemedel	Specialcement
Ballast	Myanit, max 0,25 mm
Fogbredd	ca 1 - 5 mm
Användningstid	ca 20 minuter vid +18°C
Förbrukas inom	ca 2 timmar vid +18°C
Gångbar efter	ca 24 timmar om temperaturen under torktiden är minst +18°C
Åtgång	ca 0,4-0,8 kg/m <sup>2</sup> beroende av plattstorlek och fogbredd.
.	Ladda ner åtgångstabellen på: Dokumentarkiv/Guider/Åtgångstabeller



De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

Färger

Vit, ljusgrå, grå, grafitgrå, brun, beige, ljusbeige, gråvit och mellangrå

Förpackningsstorlekar

2 kg och 5 kg hink, 15 kg säck

Rengöring av verktyg

Omedelbart med vatten

Lagring

ca 12 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning

Hantering av avfall

Hanteras som industriavfall. Vid större mängder eller kassation av ej tömda förpackningar, rådgör med det lokala avfallsbolaget. Tömda förpackningar är återvinningsbara.



De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.